

16+12,5мм разрушение является минимальным. По данным, полученным в результате эксперимента, можно судить о том, что окатыши, находящиеся в верхнем слое являются наиболее прочными. Если в верхнем слое уменьшение прочности достигает для различных фракций 5-10%, то для среднего и нижнего слоев это значение может иметь величину 10-15%. Также по полученным данным можно судить о том, что наиболее прочными окатышами являются окатыши фракции - 11,2+8мм.

Известно, что чем меньше размер окатышей, тем быстрее завершаются процессы упрочнения. Поэтому прочность мелких окатышей должна быть выше по сравнению с крупными. Однако чем крупнее окатыши, тем на большую площадь распространяется раздавливающее усилие, тем, следовательно, меньшую удельную нагрузку испытывает окатыш. Этим объясняется кажущийся рост прочности при увеличении диаметра окатышей, обожженных в одинаковых условиях, с 7 до 14 мм. Более крупные окатыши не выдерживают и сниженной удельной нагрузки, прочность их низка, так как процессы спекания в них не завершены. В результате проведенных экспериментов было выяснено, что наилучшими прочностными свойствами обладают неофлюсовые окатыши фракции -11,2+8мм, а наименьшим истиранием -12,5 +11,2мм.

ТЕРМООБРАБОТКА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ УЛУЧШЕНИЮ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИОДОВ

Юшина Л.Д., Краев В.В.*; Салихов И.А.*

Институт высокотемпературной электрохимии

Уральского отделения РАН, Екатеринбург

**Казанский Государственный технический*

университет им. А.Н. Туполева, Казань

Основными объектами изучения явились диоды серии КД 522, используемые обычно в качестве точечных датчиков при измерении температур до $+150 \div 170^{\circ}\text{C}$.

Приборы типа КД 522 – это эпитаксильно-планарные диоды, принцип действия которых основан на использовании свойств *p-n* перехода, сформированного за счет диффузии бора (или алюминия) в кремний. В соответствии с паспортом диоды этой серии имеют интервал рабочих температур $-60 \div +125^{\circ}\text{C}$. В случае их функционирования при более высоких температурах или температурах, граничных к паспортным значениям, наблюдается нестабильность выходных параметров (ВАХ) во времени.

Как показали экспериментальные исследования, уже при 200°C и обратном напряжении $U_{\text{обр}}=10$ В вольт-амперные характеристики диода «плывут». А при повышении температуры до $T=200^{\circ}\text{C}$ при $U_{\text{обр}}=30$ В – происходит пробой.

В результате проведенной специальной термической обработки данных диодов в жестких условиях [при температуре 230°C и обратном напряжении 15 V в течение 8 часов] была достигнута существенная стабилизация вольт-амперных характеристик даже при температуре $+200^{\circ}\text{C}$, значительно превышающей паспортные значения ($T_{\text{max}} = +125^{\circ}\text{C}$). После проведения отжига диоды стабильно функционировали при соблюдении условий: $T_{\text{max пасп.}}^{\circ}\text{C} < T_{\text{раб}}^{\circ}\text{C} < T_{\text{отж}}^{\circ}\text{C}$ и $U_{\text{раб}} < U_{\text{отж.}}$ В.

В ходе предварительных испытаний диодов серии КД 503А, КД 509А и транзисторов КТ 203А и МП-42, подвергнутых специальному отжигу, было также зафиксировано улучшение их выходных характеристик.

Возможные причины, обусловившие проявление указанного эффекта, будут рассмотрены в следующем сообщении.