

воды о многомерной литолого-петрофизической неоднородности вертикального разреза и его латеральной изменчивости следует делать только с учетом (возможно, упрощенной) трехмерной литолого-петрофизической модели изучаемой территории.

Благодарности

Авторы благодарят Геологический факультет Пермского университета за поддержку участия творческого коллектива из студентов и преподавателей в проектах Российской и Европейской Академий естествознания.

Химические науки

АДСОРБИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДОВ ПОДГРУППЫ ТИТАНА

Скрипко Т.В.

Омский государственный технический
университет
Омск, Россия

Адсорбция фенола и пиридина из н-гексана проводилась при 273 и 293 К, навеска адсорбентов составляла $0,2 \pm 2 \cdot 10^{-4}$ г. Состав растворов определялся с помощью интерферометра ИТР-2. Равновесное состояние достигалось в течении двух часов.

Полученные изотермы отвечают уравнению Ленгмюра. Уже тот факт, что характер хода кривой выпуклый, указывает на активное взаимодействие молекул адсорбата с поверхностью оксидов. По величине адсорбции как пиридина, так и фенола, исследуемые адсорбенты образуют ряд:
 TiO_2 (рутин) > HfO_2 > ZrO_2 > TiO_2 (анатаз), т.е. пиридин и фенол из н-гексана лучше всего адсорбируются на рутине.

При сопоставлении максимальных величин адсорбции пиридина и фенола из н-гексана в зависимости от pH изоэлектрического состояния оксидов [1] замечено, что в области значений pH изоэлектрического состояния от 3,8 до 4,6 пиридин лучше адсорбируется, чем фенол. При pH изоэлектрического состояния оксидов, равном 4,6, меняется местами адсорбционная способность адсорбатов: фенол начинает лучше адсорбироваться, чем пиридин. С дальнейшим падением адсорбционной способности обоих адсорбатов и при pH изоэлектрического состояния, равном 5, фенол и пиридин приобретают тенденцию сорби-

роваться одинаково. Отметим, что pH у пиридина равно 5,23, потенциалы же ионизации у пиридина и фенола мало отличаются друг от друга (9,23 и 9,05 эв соответственно).

На основании экспериментально полученных изотерм адсорбции по уравнению Клейперона-Клаузиса вычислены теплоты сорбции ΔH , оказавшиеся равными в пределах 14,23-48,12 кДж/моль. В таблицах 1,2 представлены результаты расчетов: теплот адсорбции ΔH , адсорбционного коэффициента K (полученного из уравнения Лэнгмюра), изменения изохорно-изотермического потенциала ΔF , изменения энтропии ΔS для величин адсорбции, равных $1 \cdot 10^{-5}$ моль/м².

В общем случае теплота адсорбции является суммой энергии взаимодействия адсорбированных молекул с адсорбентом и энергии взаимодействия между адсорбированными молекулами. Как показали исследования, зависимость теплот адсорбции фенола и пиридина на образцах меняется с заполнением, что указывает на неоднородность поверхности исследуемых образцов. Анализ кривых зависимости теплот адсорбции от заполнения поверхности адсорбента адсорбтивом показал, что последние имеют либо точки перегиба, либо минимум с тенденцией роста ΔH с заполнением. Резкое возрастание теплот адсорбции замечено после степени покрытия, примерно равной половине монослоя. Это указывает на возможное взаимодействие между собой адсорбированных молекул как пиридина, так и фенола при дальнейшем росте их адсорбции на образце. Очевидно, наряду с энергией взаимодействия адсорбата с поверхностью выделяется дополнительная энергия притяжения адсорбированных молекул между собой. Это вызывает, по [2], рост дифференциальной теплоты адсорбции.

Таблица 1. Характеристика адсорбционного процесса пиридина из н-гексана на оксидах подгруппы титана

адсорбент	Адсорбат-пиридин							
	273,2К		293,2К		ΔH , кДж/моль	K, л/моль	ΔF , кДж/моль	ΔS э.е.
	$\alpha \cdot 10^{-5}$, моль/м ²	ω Å	$\alpha \cdot 10^{-5}$, моль/м ²	ω Å				
TiO_2 (рутин)	14,1	1,2	9,1	1,8	23,012	34,5	-8,33	12,5
HfO_2	3,0	5,5	2,0	8,1	14,23	35,0	-8,08	5,1
ZrO_2	2,6	6,4	1,7	9,8	17,15	49,2	-9,16	6,6
TiO_2 (анатаз)	0,6	27,7	0,4	41,5	-	-	-	-

Таблица 2. Характеристика адсорбционного процесса фенола из н-гексана на оксидах подгруппы титана

адсорбент	Адсорбат-фенол						
	273,2К		293,2К		ΔH , кДж/моль	K, л/моль	ΔF , кДж/моль
	$\alpha \cdot 10^{-5}$, моль/м ²	ω Å	$\alpha \cdot 10^{-5}$, моль/м ²	ω Å			
TiO ₂ (руттил)	9,0	1,9	3,8	4,4	30,96	35,0	-9,20
HfO ₂	3,4	4,9	2,9	5,7	42,68	50,3	-9,12
ZrO ₂	3,4	4,9	2,1	7,9	29,87	37,1	-8,49
TiO ₂ (анатаз)	1,4	11,8	1,0	16,3	48,12	204,7	-11,97
							30,4

Ход кривых изменения энтропии с покрытием повторяют ход кривых изменения теплот сорбции. Энтропия адсорбции при малых степенях заполнений начинается с положительной величины, то есть в разреженных слоях возможна относительно большая подвижность адсорбированных молекул. Положительная величина энтропии сохраняется во всей области изменений. Последнее указывает на наличие поступательных и вращательных степеней свободы адсорбатов. Низкие значения энтропии адсорбции пиридина по сравнению с фенолом можно объяснить преимущественной адсорбцией пиридина на гидроксилах поверхности оксидов, прочно удерживающих молекулы пиридина и в значительной мере затормаживающих их вращательное движение.

Учитывая тот факт, что на оксидах циркония и гафния максимальные значения величины адсорбции фенола и пиридина составляют $(3-1,7) \cdot 10^5$ моль/м², то есть почти одинаковы, можно сделать вывод об одинаковых связях между адсорбентом и адсорбатом. Это – водородная связь. Об образовании последней фенольными гидроксильными группами с кислородными атомами поверхности оксидов металлов известно из данных ИК-спектроскопии [3]. У пиридина возможно возникновение водородных связей с гидроксилами поверхности оксидов металлов по схеме: O–H...N.

О различном взаимодействии адсорбированных молекул с поверхностью оксидов говорит и площадка молекулы в адсорбированном слое.

Оказалось, что молекулярная площадка пиридина на анатазе самая большая ($41,5 \text{ \AA}^2$) [4]. Это соответствует плоской ориентации пиридина относительно поверхности оксида. Площадка молекулы фенола на анатазе ($16,3 \text{ \AA}^2$) близка к величине площадки OH-группы, что позволяет предположить, что фенол адсорбируется группой OH на поверхности анатаза. Площадки молекул пиридина на оксидах циркония и гафния близки по величине ($8,1-9,8 \text{ \AA}^2$). Площадки молекул фенола на оксидах циркония и гафния соответственно равны $7,9-5,7 \text{ \AA}^2$. Если рассчитать площадку OH-группы, которая повернута к поверхности под углом в 45° , то она равна $6,33 \text{ \AA}^2$. Это позволяет предположить, что фенол из н-гексана адсорбируется на оксидах циркония и гафния гидроксильной группой, которая расположена по отношению к поверхности адсорбента под углом. Сильное поле раствора оказывает существенное влияние на ориентацию молекул.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Скрипко Т.В. Кислотно-основные свойства поверхностей оксидов подгруппы титана//Современные научноемкие технологии. – 2007. – №9. – с.42.
- Кировская И.А. Адсорбционные процессы. Иркутск: Изд-во ИГУ. 1995. – с.300.
- Кировская И.А. Поверхностные явления. Омск: Изд-во ОмГТУ. 2001. – 175с.
- Watanabe H., Hirota K., Yamaguchi O.// J. of Mater. Science. 1994. – v.29.–p.3719.

Технические науки

ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОСАЖДЕНИЕМ ЦЕЗИЯ И КИСЛОРОДА

Блиев А.П., Наконечников А.В.
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Владикавказ, Россия

В работе методом ультрафиолетовой рентгеновской спектроскопии изучены электронные процессы происходящие на границе раздела

GaAs(111)/(Cs,O). Был исследован процесс модификации спектра грани GaAs(111)A по мере осаждения атомов Cs. Установлено, что при покрытиях 0.3 ML вблизи потолка валентной зоны возникают индуцированные цезием поверхностные состояния, которые смыкаются с потолком валентной зоны. По мере увеличения покрытия ширина поверхностных состояний наведенных Cs увеличивается, и уже при покрытии 1 ML состояния находятся вблизи уровня Ферми, но не перекрывают его. Таким образом, следует подчеркнуть отсутствие полной металлизации поверхно-